

FLEXI BAND

BANDĂ MONOADEZIVĂ UNIVERSALĂ, DE ÎNALTĂ ADEZIVITATE



UNIVERSAL

Excelent tack inițial și forță de adeziune superioară, pe orice suprafață.

PERFORMANT

Adeziune garantată în timp și pe suprafețele cu praf, poroase sau umede.

COMPOZIȚIE

suport

folie din polietilenă (PE)

adeziv

dispersie de acrilat fără solvenți

armătură

plasă de ranforsare din poliester

adeziv

dispersie de acrilat fără solvenți

strat de separare

hârtie impregnată cu silicon



DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	conversie USC
Grosime totală	DIN EN 1942	0,34 mm	13 mil
Rezistență la rupere	DIN EN 14410	≥ 50 N/25 mm	≥ 11.42 lbf/in
Capacitate de dilatare	DIN EN 14410	20%	-
Adezivitate	DIN EN 1939	≥ 30 N/25 mm	≥ 6.85 lbf/in
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN 1931	cca. 45 m	-
	ASTM E96 (dry cup)	6,27 ng/(m ² ·24h)	-
		0.11 US perm	-
Rezistență la razele UV	-	6 luni	-
Temperatură de aplicare	-	-10 / +40 °C	+14 / +104 °F
Rezistență termică	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Temperatură de depozitare ⁽¹⁾	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Conținut de VOC	-	23 μg/m ³	-
Ecode	procedură de testare GEV	EC1 plus	-

⁽¹⁾Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit.
Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 08 04 10.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	liner	B	L	liner	B	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]	
FLEXI60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
FLEXI100	100	100	25	3.9	3.9	82	6
FLEXI5050	50 / 50	100	25	2.0 / 2.0	3.9	82	6
FLEXI7575	75 / 75	150	25	3.0 / 3.0	5.9	82	4

DOMENII DE APLICARE



GAMA DE PRODUSE



FLEXI160



FLEXI100



FLEXI5050



FLEXI7575
fingerlift



EMISII EXTREM DE REDUSE

Datorită formulei speciale a adezivului acrilic, banda atinge cel mai înalt nivel de protecție împotriva emisiilor dăunătoare pentru sănătate.

CHIAR ȘI LA TEMPERATURI SCĂZUTE

Îmbinarea dintre carrier și cleiul cu dispersie acrilică a fost concepută pentru o bună adeziune, chiar și în caz de temperaturi extrem de rigide.